

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                                                                                 |             |                                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| Méthode de fabrication                   | Needlefelt                                                                                      |             | ISO 2424                                               |
| Aspect                                   | Flat                                                                                            |             | ISO 2424                                               |
| Composition velours                      | 100% Polyamide 6 (PA6)                                                                          |             |                                                        |
| Dossier                                  | LV                                                                                              |             | ISO 2424                                               |
| Largeur                                  | 200 cm                                                                                          |             |                                                        |
| Poids velours                            | 500 g/m <sup>2</sup>                                                                            |             |                                                        |
| Poids total                              | 1200 g/m <sup>2</sup>                                                                           | ± 15%       | ISO 8543                                               |
| Basis weight of pile                     | 450 g/m <sup>2</sup>                                                                            | ± 15%       | ISO 984                                                |
| Hauteur totale                           | 6 mm                                                                                            | +15% / -10% | ISO 1765                                               |
| Classement feu                           | Cfl-s1 (glued)                                                                                  |             | EN 13501-1                                             |
| Évaluation de zone d'utilisation         | Class 33 - commercial heavy                                                                     |             | EN ISO 10874                                           |
| Classe de luxe                           | LC1                                                                                             |             | EN 1307                                                |
| Résistant aux chaises à roulettes        | Yes, permanent use                                                                              |             | ISO 4918                                               |
| Convient pour escaliers                  | Yes, permanent use                                                                              |             | EN 1307                                                |
| Solidité à la lumière                    | ≥ 5                                                                                             |             | ISO 105-B02                                            |
| Résistance au frottement (humide et sec) | ≥ 4                                                                                             |             | ISO 105-X12                                            |
| Résistance à l'eau                       | ≥ 4                                                                                             |             | ISO 105-E01                                            |
| Charge électrostatique                   | < 2 kV                                                                                          |             | ISO 6356                                               |
| Absorption acoustique au choc            | 20 dB                                                                                           |             | ISO 10140                                              |
| Absorption acoustique au son             | 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz<br>0,00 αs 0,05 αs 0,10 αs 0,20 αs 0,35 αs 0,55 αs |             | ISO 354                                                |
| Absorption acoustique au son             | 0.20 αW                                                                                         |             | ISO 11654                                              |
| Conductivité thermique                   | 0,11 m <sup>2</sup> K/W (1,1 TOG)                                                               |             | ISO 8302                                               |
| Résistance au glissement                 | DS (> 0,30)                                                                                     |             | EN 13893                                               |
| GUT PRODIS-ID                            | 7F55082B                                                                                        |             | <a href="http://www.pro-dis.info">www.pro-dis.info</a> |

