

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Méthode de fabrication	Needlefelt	ISO 2424
Aspect	Flat	ISO 2424
Composition velours	70% Polyamide (PA) / 30% Polypropylene (PP)	
Dossier	LV	ISO 2424
Largeur	200 cm, 400 cm	
Poids velours	600 g/m ²	
Poids total	1010 g/m ²	± 15% ISO 8543
Hauteur totale	4,8 mm	+15% / -10% ISO 1765
Classement feu	Bfl-s1 (glued)	EN 13501-1
Évaluation de zone d'utilisation	Class 33 - commercial heavy	EN ISO 10874
Classe de luxe	LC1	EN 1307
Résistant aux chaises à roulettes	Yes, permanent use	ISO 4918
Convient pour escaliers	Yes, permanent use	EN 1307
Solidité à la lumière	≥ 5	ISO 105-B02
Résistance au frottement (humide et sec)	≥ 4	ISO 105-X12
Résistance à l'eau	≥ 4	ISO 105-E01
Résistance à l'encrassement	≥ 3	EN 1269
Charge électrostatique	< 2 kV	ISO 6356
Absorption acoustique au choc	20 dB	ISO 10140
Absorption acoustique au son	125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 0.03 αs 0.06 αs 0.09 αs 0.17 αs 0.26 αs 0.42 αs	ISO 354
Conductivité thermique	0.09 m ² K/W (0.9 TOG)	ISO 8302
Résistance au glissement	DS (> 0,30)	EN 13893
GUT PRODIS-ID	4ADBEEF2	www.pro-dis.info

