

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Art der Herstellung	Nadelvlies		ISO 2424
Oberflächenstruktur	Flach		ISO 2424
Nutzschicht	100% Polyamid 6 (PA6)		
Rücken	LV		ISO 2424
Breite	200 cm		
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	650 g/m ²		
Flächengewicht	1450 g/m ²	± 15%	ISO 8543
Flächengewicht der Nutzschicht	580 g/m ²	± 15%	ISO 984
Gesamtdicke	6,5 mm	+15% / -10%	ISO 1765
Brandverhalten	Bfl-s1 (vollflächige Verklebung)		EN 13501-1
Beanspruchungsbereich	Klasse 33 - Geschäftsbereich stark		EN ISO 10874
Komfortklasse	LC1		EN 1307
Stuhlrolleneignung	Ja, permanente Nutzung		ISO 4918
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung		EN 1307
Lichtechtheit	≥ 5		ISO 105-B02
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4		ISO 105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		ISO 105-E01
Elektrostatische Aufladung	< 2 kV		ISO 6356
Trittschallminderung ΔLW	21 dB		ISO 10140
Schallabsorption	125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 0,00 αs 0,04 αs 0,09 αs 0,17 αs 0,38 αs 0,66 αs		ISO 354
Schallabsorptionsgrad	0.20 αW		ISO 11654
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,11 m ² K/W (1,1 TOG)		ISO 8302
Gleitwiderstand	DS (> 0,30)		EN 13893
GUT PRODIS-ID	1B30308A		www.pro-dis.info
Kommentare	Quelllufteignung sehr gut, nähere Auskünfte bei Bedarf erhältlich		

