

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Art der Herstellung	Nadelvlies		ISO 2424
Oberflächenstruktur	Flach		ISO 2424
Nutzschicht	70% Polypropylen (PP) / 30% Polyamid 6 (PA6)		
Rücken	LV		ISO 2424
Breite	200 cm		
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	800 g/m ²		
Flächengewicht	1000 g/m ²	± 15%	ISO 8543
Gesamtdicke	5.0 mm	+15% / -10%	ISO 1765
Brandverhalten	Cfl-s1 (vollflächige Verklebung)		EN 13501-1
Beanspruchungsbereich	Klasse 33 - Geschäftsbereich stark		EN ISO 10874
Komfortklasse	LC1		EN 1307
Stuhlrolleneignung	Ja, permanente Nutzung		ISO 4918
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung		EN 1307
Lichtechtheit	≥ 5		ISO 105-B02
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4		ISO 105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		ISO 105-E01
Elektrostatische Aufladung	< 2 kV		ISO 6356
Trittschallminderung ΔLW	20 dB		ISO 10140
Schallabsorption	125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 0,02 α _s 0,03 α _s 0,08 α _s 0,14 α _s 0,25 α _s 0,38 α _s		ISO 354
Schallabsorptionsgrad	0.15 α _W		ISO 11654
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0.10 m ² K/W (1 TOG)		ISO 8302
Gleitwiderstand	DS (> 0,30)		EN 13893
GUT PRODIS-ID	2EFD887D		www.pro-dis.info
Kommentare	Quelllufteignung sehr gut, nähere Auskünfte bei Bedarf erhältlich		

