

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Méthode de fabrication	Needlefelt		ISO 2424
Aspect	Flat		ISO 2424
Composition velours	70% Polypropylene (PP) / 30% Polyamide 6 (PA6)		
Dossier	LV		ISO 2424
Largeur	200 cm		
Poids velours	800 g/m ²		
Poids total	1000 g/m ²	± 15%	ISO 8543
Hauteur totale	5.0 mm	+15% / -10%	ISO 1765
Classement feu	Cfl-s1 (glued)		EN 13501-1
Évaluation de zone d'utilisation	Class 33 - commercial heavy		EN ISO 10874
Classe de luxe	LC1		EN 1307
Résistant aux chaises à roulettes	Yes, permanent use		ISO 4918
Convient pour escaliers	Yes, permanent use		EN 1307
Solidité à la lumière	≥ 5		ISO 105-B02
Résistance au frottement (humide et sec)	≥ 4		ISO 105-X12
Résistance à l'eau	≥ 4		ISO 105-E01
Charge électrostatique	< 2 kV		ISO 6356
Absorption acoustique au choque	20 dB		ISO 10140
Absorption acoustique au son	125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 0,02 α _s 0,03 α _s 0,08 α _s 0,14 α _s 0,25 α _s 0,38 α _s		ISO 354
Absorption acoustique au son	0.15 α _W		ISO 11654
Conductivité thermique	0.10 m ² K/W (1 TOG)		ISO 8302
Résistance au glissement	DS (> 0,30)		EN 13893
GUT PRODIS-ID	2EFD887D		www.pro-dis.info

