

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Méthode de fabrication	Needlefelt		ISO 2424
Optique	Flecked		
Aspect	Coarse fibred		ISO 2424
Composition velours	100% Polyamide (PA)		
Dossier	LV		ISO 2424
Largeur	200 cm		
Poids velours	540 g/m ²		
Poids total	1300 g/m ²	± 15%	ISO 8543
Hauteur totale	5,7 mm	+15% / -10%	ISO 1765
Classement feu	Bfl-s1		EN 13501-1
Évaluation de zone d'utilisation	Class 33 - commercial heavy		EN ISO 10874
Résistant aux chaises à roulettes	Yes, permanent use		ISO 4918
Convient pour escaliers	Yes, permanent use		EN 1307
Solidité à la lumière	> 7		ISO 105-B02
Charge électrostatique	< 2 kV		ISO 6356
Absorption acoustique au choque	20 dB		ISO 10140
Absorption acoustique au son	125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 0,05 α _s 0,05 α _s 0,10 α _s 0,18 α _s 0,42 α _s 0,69 α _s		ISO 354
Conductivité thermique	0,10 m ² K/W (1 TOG)		ISO 8302
Résistance au glissement	DS (> 0,30)		EN 13893

