

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процесс производства	Needlefelt		ISO 2424
Вид поверхности	Flecked		
Аспект поверхности	Coarse fibred		ISO 2424
Состав материала	100% Polyamide (PA)		
Основа	LV		ISO 2424
Ширина	200 cm		
Вес ворса	540 g/m ²		
Общий вес	1300 g/m ²	± 15%	ISO 8543
Общая высота	5,7 mm	+15% / -10%	ISO 1765
Воспламеняемость	Bfl-s1		EN 13501-1
Общий класс износостойкости	Class 33 - commercial heavy		EN ISO 10874
Кресла на колёсиках	Yes, permanent use		ISO 4918
Использование на ступенях	Yes, permanent use		EN 1307
Устойчивость цвета	> 7		ISO 105-B02
Электростатическая зарядка	< 2 kV		ISO 6356
Защита от ударного звука ΔLW	20 dB		ISO 10140
Поглощение акустического звука	125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 0,05 αs 0,05 αs 0,10 αs 0,18 αs 0,42 αs 0,69 αs		ISO 354
Термостойкость	0,10 m ² K/W (1 TOG)		ISO 8302
Сопротивление скольжению	DS (> 0,30)		EN 13893

